

<b>Vliv okolí:</b>		
Maximální dovolená teplota materiálu	240	°C
Maximální teplota zastavěného pouzdra stat.	130	°C
Maximální teplota zastavěného pouzdra dyn.	110	°C
Součinitel roztažnosti do 100°C	6	[10 <sup>-5</sup> /°C]
Součinitel roztažnosti do 150°C	9	[10 <sup>-5</sup> /°C]
Nasazení ve vodě	ano	
Špína, prach, abrazivní částice	5	
UV-odolnost	8	
Odolnost hadrolýze (horká voda)	10	
Chemická odolnost	10	
<b>Ostatní:</b>		
Fyziologická nezávadnost	ano	
<b>Náhrada za:</b>		
PTFE	ano	
PTFE komponenty	ano	
<b>Poznámka:</b>		
Relativní vyhodnocení různých vlastností odpovídá tomuto klíči:		
1 : nejhorší		
10 : nejlepší		